

937.XX

Stoffeigenschaften | Stoffeigenschaften | Fabric characteristics | Caractéristiques des tissus



Vantage AD	Farb-Nr. Kleumr. Colour no. No de couleur		Eigenschaften Eigenschappen Characteristics Caractéristiques																				Pflege Onderhoud Maintenance Soins	Produkt möglich Toepasbaar bij Product possible Produit possible												
								lichttechn. Werte lichttechn. waarde light techn. values valeurs techn. de lumière						nach DIN EN 14501:2021																						
937.03	PES	250	6-7				77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25						2200							
937.67	PES	250	6-7				77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25						4450							
														</																						

Daten vom
Gegevens van |
Data from |
Données de

01.03.2026

Zur Zeichenerklärung
klicken oder QR-Code
scannen.



Klik hier voor de legenda of scan de
QR-code.
Click for the legend or scan the QR-
code.
Cliquez pour la légende ou scannez
le code QR.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Nano- und Dachfensterrollo sind auf Anfrage möglich. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an. Änderungen vorbehalten. Werte für Visuellen Komfort nach DIN EN 14501:2021 dienen als alternative wärmetechnischen Werten – Stand: 04/2024 | De in de tabel aangegeven waarden zijn richtwaarden. Op aanvraag is meer informatie verkrijgbaar. (Dit geldt ook voor de toepasbaarheid bij S-Nano- en dakraam-rolgordijnen.) Wijzigingen voorbehouden. Waarden voor visueel comfort volgens DIN EN 14501:2021 dienen als alternatief voor thermische waarden - Stand: 04/2024 | The values given in the table are approximate values. Nano roller blinds and rooflights are possible on request. Request further information if required. Subject to modifications. Values for visual comfort according to DIN EN 14501:2021 serve as an alternative to thermal values - status: 04/2024 | Les valeurs indiqués au tableau sont des valeurs approximatives. Stores enrouleurs „Nano“ et lucarnes sont possible sur demande. Le cas échéant, veuillez demander des informations supplémentaires. Sous réserve de modifications. Les valeurs de confort visuel selon la norme DIN EN 14501:2021 servent d'alternative aux valeurs thermiques - statut : 04/2024

937.XX

Farbvarianten | Kleurvarianties | Colour variations | Variations des couleurs

